



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Клееный щит из ДУБА (цельноламельный)

Тел.: +7 (926) 621-76-09

Тел.: +7 (925) 625-80-80

www.yourdub.ru

г. Сходня, ул. Некрасова, д.2

Настоящие технические условия распространяются на щит клееный (далее щит), предназначенный для изготовления мебели и столярно-строительных изделий, эксплуатируемых во внутренних отапливаемых помещениях (допустимая влажность в помещении 40-60%, допустимая температура воздуха в помещении 19-25 °С).

КЛЕЙ	Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3
ТОЛЩИНА ЛАМЕЛИ	На всю толщину изделия
ШИРИНА ЛАМЕЛИ	40-45 мм
ДЛИНА ЛАМЕЛИ	На всю длину изделия
ТИП СКЛЕЙКИ	Гладкая фуга
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА	Шлифовка, зернистость не менее 120
ВЛАЖНОСТЬ	8±2% (Влажность поставляемого мебельного щита определяется на момент отгрузки)
ТИП РАСПИЛА	Смешанный
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ	По толщине: 0±3мм; По ширине: 0+10мм; По длине: 0+10мм
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ	Отклонение от перпендикулярности сторон не должно быть более 1 мм на участке длиной 1 метр. Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должна быть более 1,5 мм на 1 метр длины. Отклонение от прямолинейности кромки щита по длине не должно быть более 1,5 мм на 1 метр длины.

Сорт ЭКСТРА

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, живой сучек до 3мм, не более 2 штук на 1м2. Заболонь, гниль, трещины, червоточина - не допускаются.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, заболонь, червоточина. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Шпаклеванные трещины усушки до 20 мм. Гниль - не допускается.

Торцы - Допускается шпаклевка. Трещины усушки, не выходящие на лицевую плась.

Сорт ВС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Допускается не более 10% ламелей с червоточиной и шпаклеванными трещинами. Гниль не допускается.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

Сорт СС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

**Для всех сортов - Внутри ламелей допускаются любые дефекты, в т.ч. трещины усушки, выпадающие сучки. Данные дефекты подлежат самостоятельной реставрации (шпаклеванию) после распиловки щита.*

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки..

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен и возврат мебельного щита не соответствует параметрам
- мебельный щит имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- мебельный щит имеет нарушенную упаковку;
- мебельный щит имеет механические повреждения;
- мебельный щит покороблен в результате плохих условий хранения.

ПОКУПАТЕЛЬ _____



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Клееный щит из ДУБА (сращенный)

Тел.: +7 (926) 621-76-09

Тел.: +7 (925) 625-80-80

www.yourdub.ru

г. Сходня, ул. Некрасова, д.2

Настоящие технические условия распространяются на щит клееный (далее щит), предназначенный для изготовления мебели и столярно-строительных изделий, эксплуатируемых во внутренних отапливаемых помещениях (допустимая влажность в помещении 40-60%, допустимая температура воздуха в помещении 19-25 °С).

КЛЕЙ	Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3
ТОЛЩИНА ЛАМЕЛИ	На всю толщину изделия
ШИРИНА ЛАМЕЛИ	40-45 мм
ДЛИНА ЛАМЕЛИ	Сращенная по длине из брусков размером 300-900мм
ТИП СКЛЕЙКИ	По ширине гладкая fuga, по длине закрытый микрошип
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА	Шлифовка, зернистость не менее 120
ВЛАЖНОСТЬ	8±2% (Влажность поставляемого мебельного щита определяется на момент отгрузки)
ТИП РАСПИЛА	Смешанный
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ	По толщине: 0±3мм; По ширине: 0+10мм; По длине: 0+10мм
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ	Отклонение от перпендикулярности сторон не должно быть более 1 мм на участке длиной 1 метр. Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должна быть более 1,5 мм на 1 метр длины. Отклонение от прямолинейности кромки щита по длине не должно быть более 1,5 мм на 1 метр длины.

Сорт ЭКСТРА

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, живой сучек до 3мм, не более 2 штук на 1м2. Заболонь, гниль, трещины, червоточина - не допускаются.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, заболонь, червоточина. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Шпаклеванные трещины усушки до 20мм. Гниль - не допускается.

Торцы - Допускается шпаклевка. Трещины усушки, не выходящие на лицевую плась.

Сорт ВС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Допускается не более 10% ламелей с червоточинной и шпаклеванными трещинами. Гниль не допускается.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

Сорт СС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

**Для всех сортов - Внутри ламелей допускаются любые дефекты, в т.ч. трещины усушки, выпадающие сучки. Данные дефекты подлежат самостоятельной реставрации (шпаклеванию) после распиловки щита.*

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки..

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен и возврат мебельного щита не соответствует параметрам
- мебельный щит имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- мебельный щит имеет нарушенную упаковку;
- мебельный щит имеет механические повреждения;
- мебельный щит покороблен в результате плохих условий хранения.

ПОКУПАТЕЛЬ _____



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Клееный щит из ЯСЕНЯ (сращенный)

Тел.: +7 (926) 621-76-09

Тел.: +7 (925) 625-80-80

www.yourdub.ru

г. Сходня, ул. Некрасова, д.2

Настоящие технические условия распространяются на щит клееный (далее щит), предназначенный для изготовления мебели и столярно-строительных изделий, эксплуатируемых во внутренних отапливаемых помещениях (допустимая влажность в помещении 40-60%, допустимая температура воздуха в помещении 19-25 °С).

КЛЕЙ	Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3
ТОЛЩИНА ЛАМЕЛИ	На всю толщину изделия
ШИРИНА ЛАМЕЛИ	40-45 мм
ДЛИНА ЛАМЕЛИ	Сращенная по длине из брусков размером 300-900мм
ТИП СКЛЕЙКИ	По ширине гладкая fuga, по длине закрытый микрошип
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА	Шлифовка, зернистость не менее 120
ВЛАЖНОСТЬ	8±2% (Влажность поставляемого мебельного щита определяется на момент отгрузки)
ТИП РАСПИЛА	Смешанный
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ	По толщине: 0±3мм; По ширине: 0+10мм; По длине: 0+10мм
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ	Отклонение от перпендикулярности сторон не должно быть более 1 мм на участке длиной 1 метр. Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должна быть более 1,5 мм на 1 метр длины. Отклонение от прямолинейности кромки щита по длине не должно быть более 1,5 мм на 1 метр длины.

Сорт ЭКСТРА

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, живой сучек до 3мм, не более 2 штук на 1м2. Гниль, трещины, червоточина не допускаются.

Нижняя плась – смешанный распил, цветовая неоднородность, червоточина. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Шпаклеванные трещины усушки до 20мм. Гниль - не допускается.

Торцы - Допускается шпаклевка. Трещины усушки, не выходящие на лицевую плась.

Сорт ВС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Допускается не более 10% ламелей с червоточинной и шпаклеванными трещинами. Гниль не допускается.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Торцы – любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

Сорт СС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Нижняя плась – смешанный распил, цветовая неоднородность. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

**Для всех сортов - Внутри ламелей допускаются любые дефекты, в т.ч. трещины усушки, выпадающие сучки. Данные дефекты подлежат самостоятельной реставрации (шпаклеванию) после распиловки щита.*

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки..

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен и возврат мебельного щита не соответствует параметрам
- мебельный щит имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- мебельный щит имеет нарушенную упаковку;
- мебельный щит имеет механические повреждения;
- мебельный щит покороблен в результате плохих условий хранения.

ПОКУПАТЕЛЬ _____



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Клееный щит из ЯСЕНЯ (цельноламельный)

Тел.: +7 (926) 621-76-09

Тел.: +7 (925) 625-80-80

www.yourdub.ru

г. Сходня, ул. Некрасова, д.2

Настоящие технические условия распространяются на щит клееный (далее щит), предназначенный для изготовления мебели и столярно-строительных изделий, эксплуатируемых во внутренних отапливаемых помещениях (допустимая влажность в помещении 40-60%, допустимая температура воздуха в помещении 19-25 °С).

КЛЕЙ	Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3
ТОЛЩИНА ЛАМЕЛИ	На всю толщину изделия
ШИРИНА ЛАМЕЛИ	40-45 мм
ДЛИНА ЛАМЕЛИ	На всю длину изделия
ТИП СКЛЕЙКИ	Гладкая фуга
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА	Шлифовка, зернистость не менее 120
ВЛАЖНОСТЬ	8±2% (Влажность поставляемого мебельного щита определяется на момент отгрузки)
ТИП РАСПИЛА	Смешанный
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ	По толщине: 0±3мм; По ширине: 0+10мм; По длине: 0+10мм
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ	Отклонение от перпендикулярности сторон не должно быть более 1 мм на участке длиной 1 метр. Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должна быть более 1,5 мм на 1 метр длины. Отклонение от прямолинейности кромки щита по длине не должно быть более 1,5 мм на 1 метр длины.

Сорт ЭКСТРА

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, живой сучек до 3мм, не более 2 штук на 1м2. Гниль, трещины, червоточина - не допускаются.

Нижняя плась – смешанный распил, цветовая неоднородность, червоточина. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Шпаклеванные трещины усушки до 20мм. Гниль - не допускается.

Торцы - Допускается шпаклевка. Трещины усушки, не выходящие на лицевую плась.

Сорт ВС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Допускается не более 10% ламелей с червоточинной и шпаклеванными трещинами. Гниль не допускается.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Торцы – любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

Сорт СС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Нижняя плась – смешанный распил, цветовая неоднородность. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

**Для всех сортов - Внутри ламелей допускаются любые дефекты, в т.ч. трещины усушки, выпадающие сучки. Данные дефекты подлежат самостоятельной реставрации (шпаклеванию) после распиловки щита.*

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки..

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен и возврат мебельного щита не соответствует параметрам
- мебельный щит имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- мебельный щит имеет нарушенную упаковку;
- мебельный щит имеет механические повреждения;
- мебельный щит покороблен в результате плохих условий хранения.

ПОКУПАТЕЛЬ _____



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Клееный щит из ЛИСТВЕННИЦЫ (цельноламельный)

Тел.: +7 (926) 621-76-09

Тел.: +7 (925) 625-80-80

www.yourdub.ru

г. Сходня, ул. Некрасова, д.2

Настоящие технические условия распространяются на щит клееный (далее щит), предназначенный для изготовления мебели и столярно-строительных изделий, эксплуатируемых во внутренних отапливаемых помещениях (допустимая влажность в помещении 40-60%, допустимая температура воздуха в помещении 19-25 °С).

КЛЕЙ	Kleiberit 303.2 категория нагрузки D4
ТОЛЩИНА ЛАМЕЛИ	На всю толщину изделия
ШИРИНА ЛАМЕЛИ	38-60 мм
ДЛИНА ЛАМЕЛИ	На всю длину изделия
ТИП СКЛЕЙКИ	Гладкая фуга
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА	Шлифовка, зернистость не менее 120
ВЛАЖНОСТЬ	8±2% (Влажность поставляемого мебельного щита определяется на момент отгрузки)
ТИП РАСПИЛА	Смешанный
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ	По толщине: 0±3мм; По ширине: 0+10мм; По длине: 0+10мм
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ	Отклонение от перпендикулярности сторон не должно быть более 1 мм на участке длиной 1 метр. Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должна быть более 1,5 мм на 1 метр длины. Отклонение от прямолинейности кромки щита по длине не должно быть более 1,5 мм на 1 метр длины.

Сорт ЭКСТРА

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, живой сучек до 3мм, не более 2 штук на 1м2. Точечное выделение смолы. Заболонь, гниль, трещины, червоточина - не допускаются.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, заболонь, червоточина. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Шпаклеванные трещины усушки до 20мм. Смоляные карманы сечением не более 5х30мм в кол-ве 3 шт на 1м.п. Гниль - не допускается.

Торцы - Допускается шпаклевка. Трещины усушки, не выходящие на лицевую плась.

Сорт ВС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Допускается не более 10% ламелей с червоточинкой и шпаклеванными трещинами. Смоляные карманы сечением не более 5х30мм в кол-ве 3 шт на 1 м.п. Гниль не допускается.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина, смоляные карманы в любом количестве - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

Сорт СС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина, смоляные карманы в любом количестве - допускаются.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина, смоляные карманы в любом количестве - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

**Для всех сортов - Внутри ламелей допускаются любые дефекты, в т.ч. трещины усушки, выпадающие сучки. Данные дефекты подлежат самостоятельной реставрации (шпаклеванию) после распиловки щита.*

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки..

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен и возврат мебельного щита не соответствует параметрам
- мебельный щит имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- мебельный щит имеет нарушенную упаковку;
- мебельный щит имеет механические повреждения;
- мебельный щит покороблен в результате плохих условий хранения.

ПОКУПАТЕЛЬ _____



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Клееный щит из ЛИСТВЕННИЦЫ (сращенный)

Тел.: +7 (926) 621-76-09

Тел.: +7 (925) 625-80-80

www.yourdub.ru

г. Сходня, ул. Некрасова, д.2

Настоящие технические условия распространяются на щит клееный (далее щит), предназначенный для изготовления мебели и столярно-строительных изделий, эксплуатируемых во внутренних отапливаемых помещениях (допустимая влажность в помещении 40-60%, допустимая температура воздуха в помещении 19-25 °С).

КЛЕЙ	Kleiberit 303.2 категория нагрузки D4
ТОЛЩИНА ЛАМЕЛИ	На всю толщину изделия
ШИРИНА ЛАМЕЛИ	38-60 мм
ДЛИНА ЛАМЕЛИ	Сращенная по длине из брусков размером 300-900мм
ТИП СКЛЕЙКИ	По ширине гладкая fuga, по длине закрытый микрошип
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА	Шлифовка, зернистость не менее 120
ВЛАЖНОСТЬ	8±2% (Влажность поставляемого мебельного щита определяется на момент отгрузки)
ТИП РАСПИЛА	Смешанный
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ	По толщине: 0±3мм; По ширине: 0+10мм; По длине: 0+10мм
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ	Отклонение от перпендикулярности сторон не должно быть более 1 мм на участке длиной 1 метр. Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должна быть более 1,5 мм на 1 метр длины. Отклонение от прямолинейности кромки щита по длине не должно быть более 1,5 мм на 1 метр длины.

Сорт ЭКСТРА

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, живой сучек до 3мм, не более 2 штук на 1м2. Точечное выделение смолы. Заболонь, гниль, трещины, червоточина - не допускаются.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, заболонь, червоточина. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Шпаклеванные трещины усушки до 20мм. Смоляные карманы сечением не более 5х30мм в кол-ве 3 шт на 1м.п. Гниль - не допускается.

Торцы - Допускается шпаклевка. Трещины усушки, не выходящие на лицевую плась.

Сорт ВС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 10мм, не более 5шт на 1м2. Допускается не более 10% ламелей с червоточинной и шпаклеванными трещинами. Смоляные карманы сечением не более 5х30мм в кол-ве 3 шт на 1 м.п. Гниль не допускается.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина, смоляные карманы в любом количестве - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

Сорт СС

Верхняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина, смоляные карманы в любом количестве - допускаются.

Нижняя плась - смешанный распил, цветовая неоднородность, в том числе заболонь. Темный сучек до 30мм, в любых количествах. Следы шпаклевки, гниль, трещины, червоточина, смоляные карманы в любом количестве - допускаются.

Торцы - любые дефекты, в том числе выходящие на лицевую плась.

**Для всех сортов - Внутри ламелей допускаются любые дефекты, в т.ч. трещины усушки, выпадающие сучки. Данные дефекты подлежат самостоятельной реставрации (шпаклеванию) после распиловки щита.*

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки..

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен и возврат мебельного щита не соответствует параметрам
- мебельный щит имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- мебельный щит имеет нарушенную упаковку;
- мебельный щит имеет механические повреждения;
- мебельный щит покороблен в результате плохих условий хранения.

ПОКУПАТЕЛЬ _____